


МП16, МП16А, МП16Б

## Транзисторы германиевые сплавные $p-n-p$ переключательные низкочастотные маломощные

Предназначены для применения в схемах переключения и формирования импульсов

Выпускаются в металлокстеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 2 г



## Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при

$U_{\text{КБ}} = 5 \text{ В}$ ,  $I_3 = 1 \text{ мА}$  не менее

1 МГц

Время переключения при  $U_{КЭ} = 15$  В,  $R_K = 1,5$  кОм

не более

МП16 . . . . . 2 мкс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с

общим эмиттером при  $U_{КЭ} = 1$  В,  $I_K = 10$  мА.

при  $T = 293$  К


МП16А . . . . . 30-50

при  $T = 213$  К


МП16А . . . . .	15 – 50
МП16Б . . . . .	23 – 100
при $T = 343$ К.	
МП16 . . . . .	20 – 80
МП16А . . . . .	30 – 100
МП16Б . . . . .	45 – 200
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более . . . . .	0,15 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более . . . . .	0,35 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{KE} = 15$ В, $U_{BE} =$ = 0,5 В не более	
при $T = 293$ К . . . . .	25 мкА
при $T = 343$ К . . . . .	200 мкА
Импульсный обратный ток коллектор-эмиттер при 293 К, $U_{KE} = 12$ В, $R_K = 1,5$ кОм не более . . . . .	400 мкА

#### Пределевые эксплуатационные данные


Постоянное напряжение коллектор-база . . . . .	15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{EB} \leq$ ≤ 2 кОм . . . . .	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . .	15 В
Импульсный ток коллектора . . . . .	300 мА
Импульсный ток эмиттера . . . . .	300 мА
Среднее значение тока эмиттера . . . . .	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
при $T = 213 - 318$ К, $p \geq 6666$ Па . . . . .	200 мВт
при $T = 213 - 318$ К, $p = 665$ Па . . . . .	100 мВт
при $T = 343$ К . . . . .	75 мВт
Общее тепловое сопротивление* . . . . .	200 К/Вт
Температура перехода . . . . .	358 К
Температура окружающей среды . . . . .	От 213 до 343 К



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от тока коллектора.



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от напряжения коллектор-эмиттер.



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от температуры.

Зависимость относительного времени рассасывания от температуры.

Зависимость относительного напряжения насыщения база-эмиттер от температуры.

